

Nos graisses thermiques également appelées graisses thermiques sont des matériaux thermo-conducteurs sans silicone qui aident à résoudre les problèmes de dissipation de chaleur. Le TGR_090_AB_NS est une graisse à composant unique spécialement conçue pour les applications nécessitant un refroidissement très élevé. En effet, c'est un excellent conducteur thermique de 9W/mK, facilitant ainsi le transfert de chaleur. Une fine couche suffit, plus la couche est fine, plus le transfert de chaleur est rapide et efficace.



Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGR_090_AB_NS	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Gris	-	-	Visuel
Densité	2.5	g/cm ³	+/- 10%	ASTM D792
Conditionnement	Pot/Seringue	Pot/30g	-	Visuel
Conductivité Thermique	9	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470
Perte de poids	< 0.1	wt%	-	ASTM E595
Dispersion d'huile	< 0.1	wt%	-	24h @ 150°C
Résistance volumique	>10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Température utilisation	-40 to 200	°C	-	-
Viscosité	300	Pas	-	ASTM D2196
Durée de Conservation non ouvert	12	mois	date de fabrication	à 25°C
Durée de Conservation ouvert	6	mois	frigo ou congélateur	entre -15°C à +5 °C

Conseils d'utilisation: Si une couche d'huile est visible sur le dessus de la graisse thermique, cela est tout à fait normal. Nous vous suggérons de remuer uniformément l'ensemble avant l'utilisation (utilisation d'un batteur électrique). Veuillez éviter que toutes poussières ou impuretés n'adhèrent à la graisse thermique. En effet, cela dégradera les performances thermiques du matelas. Nous préconisons d'utilisez cette graisse en salle blanche idéalement...

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

